

VISCOfinal
VYROVNÁVACÍ MALTOVÁ SMĚS

**VLASTNOSTI
A POUŽITÍ**

Průmyslově vyráběná hmota, která je určena k vyrovnávání a celoplošné úpravě stěn a stropů. Nanáší se na všechny druhy omítek, betonové a cementové podklady, vláknocementové, dřevocementové a sádkartonové desky. Dále slouží jako tmel pro opravu prohlubní, nerovností a prasklin.

SLOŽENÍ

Minerální plnivo, cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti hmoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vzhled	Zrnitost (μm)	Pevnost v tahu za ohybu (M/Pa)	Pevnost v tlaku (Mpa)	Objemová hmotnost zatvrdlé malty (kg/m ³)	Difuzní odpor vodní páry (μ)	Přidrženost k podkladu - beton (MPa)
Bílá prášková směs	0 – 40	0,85	2,15	1300	8	0,33

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý.

**TEPLOTA
PŘI ZPRACOVÁNÍ**

Při aplikaci je nutno zajistit teplotu podkladu i prostředí v rozmezí +5°C až +30°C.

**MNOŽSTVÍ ZÁMĚSOVÉ
VODY**

1 kg suché směsi ... 0,30 - 0,35 l pitné vody

ZPRACOVÁNÍ

Suchou směs vsypte do předepsaného množství čisté vody a důkladně promíchejte po dobu cca 2 min. nízkou otáčkovým mísidlem, nechte deset minut odstát a poté opět promíchejte. Během zpracování nedolévat další vodu.

APLIKACE

Připravená hmota se nanáší na podklad nerezovým hladítkem. Nejprve zaplníme větší nerovnosti, poté natahujeme celé plochy dlouhými tahy do kříže. Stěrku nanášíme minimálně ve dvou slabších vrstvách, vždy po zaschnutí první vrstvy. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 1mm. Případné nerovnosti a přechody brousíme smirkovým papírem nebo brusnou mřížkou.

**DOBA
ZPRACOVATELNOSTI**

cca 2 – 3 hodiny

SPOTŘEBA

1,3 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy

BALENÍ

Papírové pytle 20 kg s polyethylenovou vložkou (42 pytlů na paletě).

SKLADOVÁNÍ

Výrobek je nutno skladovat v suchém prostředí a chránit před vlhkem (max. relativní vlhkost vzduchu 75%).

Při dodržení skladovacích podmínek je záruční doba 6 měsíců od data výroby.

ViSCOfinal VYROVNÁVACÍ MALTOVÁ SMĚS

BEZPEČNOST

Viz. bezpečnostní list.
Důležité upozornění: Skladujte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ODPADŮ

Použité papírové obaly odevzdejte do sběrný druhotných surovin. Folie a nespotebovaný zbytek směsi uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotebovaný materiál nechte vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu na místo určené obcí. Další údaje viz. bezpečnostní list výrobku.

V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem. Zpracovateli se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových zjištěných poznatků a zkušeností.

